

78

GAS



- **TEMPERATURA DI PROVA:** -25°C +80°C

- **Sottotrato:** liscio in gomma nera resistente all'azione dell'acetilene.
- **Rinforzi:** inserzioni di filati sintetici ad alta resistenza.
- **Copertura:** in gomma rossa resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici e al contatto di scorie di saldatura incandescenti.
- **Superficie:** liscia estrusa.
- **Marcatuta:** ad inchiostro "H.T. - ISO 3821 - 2 Mpa - W.P. 20 BAR - diam. - ACETYLENE - anno".

• **TEMPERATURE RANGE:** -25°C +80°C

- **Tube:** black, smooth acetylene resistant rubber.
- **Reinforcement:** high strength synthetic textile yarn.
- **Cover:** red abrasion, weathering and red hot welding slags resistant rubber.
- **Surface:** smooth extruded.
- **Branding:** ink marking "H.T. - ISO 3821 - 2 Mpa - W.P. 20 BAR - diam. - ACETYLENE - year".

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

Other diameters and/or pressures are feasible upon request - The characteristics and technical data could be changed without warning.